

Väggfinish

För kök & bad

Alpina



Att måla nya väggar

Innan du börjar måla

Nya betong- och putsväggar avslipas med grovt sandpapper eller stålspackel. Spik- och skruvskallar skall ligga under skivans yta för att ge bästa resultat vid spackelarbetet. Om du använder produkten i fuktig miljö skall allt material vara anpassat för denna. Skydda golv, fönsterbänkar och andra ytor som du inte vill skall stänkas ner.

Förbehandling

Spackla skivskarvarna med lämpligt spackel, använd glasfiber- eller pappersremsa över skarvarna. På betongväggar spacklas skarvar och hål. Önskas ett slätt och porfritt utseende bredspacklas hela ytan en eller två gånger med lämpligt spackel. Slipa med slippapper 120 eller finare. Sprickor i tak- och väggvinklar tätas med fogmassa.



Målning

Måla två gånger med Alpina Vägginish.

Material och teknisk information

Alpina Fasadvätt

Kalklösande tvättmedel

Penslar/roller

Spacklar

Tvättsvamp

Spackel

Handskar

Tejp

Skyddspapper

Skyddsplast

Slippapper

Slipkloss

Glasfiberremsa

Alpina Vägginish

Att måla på tidigare målade ytor

Innan du börjar måla

Löst sittande färg och tapeter skrapas ner. Mjuka PVC-material tas bort helt. Är du osäker på underlaget, fråga i butiken, så får du råd av personalen. Skydda omgivande föremål från stänk.

Förbehandling

Skrapa bort all löst sittande färg och tapeter. Tvålrester och kalkavlagringar avlägsnas med ett kalklösande tvättmedel. Tvätta sedan med Alpina Fasadtvätt för att ta bort smuts och fett. Sprickor och hål spacklas till slät yta med våtrumsspackel. Slipa med slippapper 120 eller finare.

Målning

Måla två gånger med Alpina Vägginish.

Glans	40, halvblank
Verktyg	Pensel, rulle
Spädning	Vatten
Torktid	Övermålning 6 tim +23°, 50 RF
Åtgång	8-10 m ² /liter på släta ej sugande underlag)
Arbetstemp.	Måla ej vid lägre temperatur än +10°C.

Avvikelser från ovanstående värden förekommer beroende på ytans beskaffenhet, kulör, temperatur mm.

Andra Alpinaprodukter:

Alpina Fönsterfärg

Alpina Golvfärg

Alpina Klarlack

Alpina Lackfärg

Alpina Oljefärg

Alpina Uteakrylat

Alpina Utelasyr V

Alpina Väggefärg

Alpina AB

Box 36115, 400 13 Göteborg

Tel 031-46 29 10

www.alpina.se